


HNA 200 (Metalik)


Orantılı Ölçüde İçinde Metal İhtiva Eden Selüloz Elyaf ve NBR(kauçuk), Su/ Yağ Geçirmezliği.

Hafif ve orta basınçlar için, düşük işletme basıncına uygun, örneğin; trafolar, kompresörler, valf kapakları ve içten yanmalı motorlardaki yağ karterleri.



Teknik Özellikler

Özellikleri	Birim	Belirlenmiş Değer
Yoğunluk	g/cm ³	1.70-2.10
Gerilme Direnci		
(a) ACC ile ASTM F 152 (Tane Boyunca)	N/mm ²	>8
(b) ACC ile DIN 52910 (Tane Boyunca)	N/mm ²	>5
Sıkıştırılabilirlik	%	7-15
Eski Haline Gelme	%	>50
Sıvı Emilimi		
(a) ASTM Normlarında 3 Numara Yağda Kütle Artışı	%	<15
Kalınlık Artışı	%	<10
(b) B Tipi Yakıt İçinde Kütle Artışı	%	<10
Kalınlık Artışı	%	<10
(c) Su/Antifiriz İçinde Kütle Artışı	%	<15
Kalınlık Artışı	%	<15
Ateşleme Kaybı	%	<32
Nitrojene Karşı Sızdırmazlık	CM ³ /min	1.0
Stres Direnci		-
16 Saat 300°C	N/mm ²	-
16 Saat 175°C	N/mm ²	-
Maks. Doruk Sıcaklığı	°C	300
Maks. Süreklilik Sıcaklığı	°C	250
Maks. İşletme Basıncı	Kg/CM ²	120



- Uygun Alan
- Uygun Alan, fakat buhar için teknik tavsiye alınması önerilmektedir
- Teknik tavsiye alınması gerekli olan